

В таблице приведены общие значения для наиболее распространенных типов кислот и растворов из них.

Температура, °C	Концентрация, % к массе	Серная кислота	Муравьиная кислота	Фосфорная кислота	Азотная кислота
80	10	2	0	0	0
	20	2	0	0	0
	40	2	1	0	0
	60	2	1	0	0
	80	2	1	1	1
	100	2	0	2	2
20	10	0	0	0	0
	20	1	0	0	0
	40	2	0	0	0
	60	2	1	0	0
	80	1	1	1	0
	100	0	2	2	1

Код:

0 = высокая степень защиты (скорость коррозии не превышает 100 мм/год);
1 = частичная защита (скорость коррозии составляет от 100м до 1000 мм/год);
2 = non resistant – (скорость коррозии превышает 1000 мм/год).